

LAMPIRAN 1

PERHITUNGAN DATA PENELITIAN

1. Perhitungan Pembuatan Larutan KOH

1.1 Pembuatan larutan KOH 5% dalam 500 ml aquades

$$\% \text{ b/v} = \text{b/v} \times 100\%$$

$$5\% = \text{b}/500 \times 100\%$$

$$\text{b} = 25 \text{ gram}$$

1.2 Pembuatan larutan KOH 10% dalam 500 ml aquades

$$\% \text{ b/v} = \text{b/v} \times 100\%$$

$$10\% = \text{b}/500 \times 100\%$$

$$\text{b} = 50 \text{ gram}$$

2. Perhitungan Kadar Air

Pengujian dilakukan 2 kali

$$\text{Kadar air (\%)} = \frac{W_1}{W_2} \times 100\%$$

Keterangan :

W_1 = Kehilangan bobot contoh, gram

W_2 = Bobot contoh, gram.

a. Kadar Air Karbon Tempurung Kelapa 100 mesh Sebelum Aktivasi

- Pengujian Pertama

Massa cawan + sampel sebelum dioven = 47,0623 gram.

Massa cawan + sampel setelah dioven = 47,0339 gram.

$W_1 = (\text{Massa cawan} + \text{sampel sebelum dioven}) - (\text{Massa cawan} + \text{sampel setelah dioven}).$

$W_1 = 47,0623 \text{ gram} - 47,0339 \text{ gram} = 0,0284 \text{ gram.}$

$W_2 = 1 \text{ gram}$

$$\begin{aligned}\text{Kadar air (\%)} &= \frac{W_1}{W_2} \times 100\% \\ &= \frac{0,0284 \text{ g}}{1 \text{ g}} \times 100\%\end{aligned}$$

$$= 2,84\%$$

- Pengujian Kedua

Massa cawan + sampel sebelum dioven = 45,4444 gram.

Massa cawan + sampel setelah dioven = 45,4130 gram.

$W_1 = (\text{Massa cawan} + \text{sampel sebelum dioven}) - (\text{Massa cawan} + \text{sampel setelah dioven})$.

$W_1 = 45,4444 \text{ gram} - 45,4130 \text{ gram} = 0,0314 \text{ gram}$.

$W_2 = 1 \text{ gram}$

$$\begin{aligned}\text{Kadar air (\%)} &= \frac{W_1}{W_2} \times 100\% \\ &= \frac{0,0314 \text{ g}}{1 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 3,14\%\end{aligned}$$

Rata-rata pengujian kadar air karbon tempurung kelapa sebelum diaktivasi adalah

$$\begin{aligned}\text{Rata-rata} &= \frac{\text{Pengujian pertama} + \text{pengujian kedua}}{2} \\ &= \frac{2,84+3,14}{2} = 2,99\%.\end{aligned}$$

b. Kadar Air Ampas Kopi 100 mesh Sebelum Aktivasi

- Pengujian Pertama

Massa cawan + sampel sebelum dioven = 47,1201 gram.

Massa cawan + sampel setelah dioven = 47,0930 gram.

$W_1 = (\text{Massa cawan} + \text{sampel sebelum dioven}) - (\text{Massa cawan} + \text{sampel setelah dioven})$.

$W_1 = 47,1201 \text{ gram} - 47,0930 \text{ gram} = 0,0271 \text{ gram}$.

$W_2 = 1 \text{ gram}$

$$\begin{aligned}\text{Kadar air (\%)} &= \frac{W_1}{W_2} \times 100\% \\ &= \frac{0,0271 \text{ g}}{1 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 2,71\%\end{aligned}$$

- Pengujian Kedua

Massa cawan + sampel sebelum dioven = 46,8320 gram.

Massa cawan + sampel setelah dioven = 46,8044 gram.

$W_1 = (\text{Massa cawan} + \text{sampel sebelum dioven}) - (\text{Massa cawan} + \text{sampel setelah dioven})$.

$W_1 = 46,8320 \text{ gram} - 46,8044 \text{ gram} = 0,0276 \text{ gram}$.

$W_2 = 1 \text{ gram}$

$$\begin{aligned}\text{Kadar air (\%)} &= \frac{W_1}{W_2} \times 100\% \\ &= \frac{0,0276 \text{ g}}{1 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 2,76\%\end{aligned}$$

Rata-rata pengujian kadar air karbon tempurung kelapa sebelum diaktivasi adalah

$$\begin{aligned}\text{Rata-rata} &= \frac{\text{Pengujian pertama} + \text{pengujian kedua}}{2} \\ &= \frac{2,71 + 2,76}{2} = 2,735\%.\end{aligned}$$

c. Kadar Air Karbon Tempurung Kelapa 100 *mesh* Setelah diaktivasi KOH 5%.

- Pengujian Pertama

Massa cawan + sampel sebelum dioven = 47,7447 gram.

Massa cawan + sampel setelah dioven = 47,7411 gram.

$W_1 = (\text{Massa cawan} + \text{sampel sebelum dioven}) - (\text{Massa cawan} + \text{sampel setelah dioven})$.

$W_1 = 47,7447 \text{ gram} - 47,7411 \text{ gram} = 0,0036 \text{ gram}$.

$W_2 = 1,0008 \text{ gram}$

$$\begin{aligned}\text{Kadar air (\%)} &= \frac{W_1}{W_2} \times 100\% \\ &= \frac{0,0036 \text{ g}}{1,0008 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 0,36\%\end{aligned}$$

- Pengujian Kedua

Massa cawan + sampel sebelum dioven = 47,1598 gram.

Massa cawan + sampel setelah dioven = 47,1553 gram.

$W_1 = (\text{Massa cawan} + \text{sampel sebelum dioven}) - (\text{Massa cawan} + \text{sampel setelah dioven}).$

$$W_1 = 47,1598 \text{ gram} - 47,1553 \text{ gram} = 0,0045 \text{ gram.}$$

$$W_2 = 1,0004 \text{ gram}$$

$$\begin{aligned}\text{Kadar air (\%)} &= \frac{W_1}{W_2} \times 100\% \\ &= \frac{0,0045 \text{ g}}{1,0004 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 0,45\%\end{aligned}$$

Rata-rata pengujian kadar air karbon tempurung kelapa setelah diaktivasi KOH 5% adalah

$$\begin{aligned}\text{Rata - rata} &= \frac{\text{Pengujian pertama} + \text{pengujian kedua}}{2} \\ &= \frac{0,36+0,45}{2} = 0,405 \text{ \%}.\end{aligned}$$

d. Kadar Air Karbon Tempurung Kelapa 100 mesh Setelah diaktivasi KOH 10%.

- Pengujian Pertama

$$\text{Massa cawan} + \text{sampel sebelum dioven} = 45,4793 \text{ gram.}$$

$$\text{Massa cawan} + \text{sampel setelah dioven} = 45,4716 \text{ gram.}$$

$W_1 = (\text{Massa cawan} + \text{sampel sebelum dioven}) - (\text{Massa cawan} + \text{sampel setelah dioven}).$

$$W_1 = 45,4793 \text{ gram} - 45,4716 \text{ gram} = 0,0077 \text{ gram.}$$

$$W_2 = 1,0008 \text{ gram}$$

$$\begin{aligned}\text{Kadar air (\%)} &= \frac{W_1}{W_2} \times 100\% \\ &= \frac{0,0077 \text{ g}}{1,0008 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 0,77\%\end{aligned}$$

- Pengujian Kedua

$$\text{Massa cawan} + \text{sampel sebelum dioven} = 46,7266 \text{ gram.}$$

$$\text{Massa cawan} + \text{sampel setelah dioven} = 46,7186 \text{ gram.}$$

$W_1 = (\text{Massa cawan} + \text{sampel sebelum dioven}) - (\text{Massa cawan} + \text{sampel setelah dioven}).$

sampel setelah dioven).

$$W_1 = 46,7266 \text{ gram} - 46,7186 \text{ gram} = 0,008 \text{ gram.}$$

$$W_2 = 1,0004 \text{ gram}$$

$$\begin{aligned}\text{Kadar air (\%)} &= \frac{W_1}{W_2} \times 100\% \\ &= \frac{0,008 \text{ g}}{1,0004 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 0,80\%\end{aligned}$$

Rata-rata pengujian kadar air karbon tempurung kelapa setelah diaktivasi KOH 10% adalah

$$\begin{aligned}\text{Rata - rata} &= \frac{\text{Pengujian pertama} + \text{pengujian kedua}}{2} \\ &= \frac{0,77 + 0,80}{2} = 0,785\%.\end{aligned}$$

e. Kadar Air Karbon Ampas Kopi Robusta 100 mesh Setelah diaktivasi KOH 5%.

- Pengujian Pertama

$$\text{Massa cawan + sampel sebelum dioven} = 46,7266 \text{ gram.}$$

$$\text{Massa cawan + sampel setelah dioven} = 46,7066 \text{ gram.}$$

$$W_1 = (\text{Massa cawan + sampel sebelum dioven}) - (\text{Massa cawan + sampel setelah dioven}).$$

$$W_1 = 46,7266 \text{ gram} - 46,7066 \text{ gram} = 0,02 \text{ gram.}$$

$$W_2 = 1,0008 \text{ gram}$$

$$\begin{aligned}\text{Kadar air (\%)} &= \frac{W_1}{W_2} \times 100\% \\ &= \frac{0,02 \text{ g}}{1,0008 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 1,99\%\end{aligned}$$

- Pengujian Kedua

$$\text{Massa cawan + sampel sebelum dioven} = 45,4800 \text{ gram.}$$

$$\text{Massa cawan + sampel setelah dioven} = 45,4642 \text{ gram.}$$

$$W_1 = (\text{Massa cawan + sampel sebelum dioven}) - (\text{Massa cawan + sampel setelah dioven}).$$

$$W_1 = 45,4800 \text{ gram} - 45,4642 \text{ gram} = 0,0158 \text{ gram.}$$

$$W_2 = 1,0009 \text{ gram}$$

$$\begin{aligned}\text{Kadar air (\%)} &= \frac{W_1}{W_2} \times 100\% \\ &= \frac{0,0158 \text{ g}}{1,0009 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 1,57\%\end{aligned}$$

Rata-rata pengujian kadar air karbon ampas kopi robusta setelah diaktivasi KOH 5% adalah

$$\begin{aligned}\text{Rata-rata} &= \frac{\text{Pengujian pertama} + \text{pengujian kedua}}{2} \\ &= \frac{1,99 + 1,57}{2} = 1,78\%.\end{aligned}$$

f. Kadar Air Karbon Ampas Kopi Robusta 100 mesh Setelah diaktivasi KOH 10%.

- Pengujian Pertama

$$\text{Massa cawan + sampel sebelum dioven} = 47,0748 \text{ gram.}$$

$$\text{Massa cawan + sampel setelah dioven} = 47,0716 \text{ gram.}$$

$$W_1 = (\text{Massa cawan + sampel sebelum dioven}) - (\text{Massa cawan + sampel setelah dioven}).$$

$$W_1 = 47,0748 \text{ gram} - 47,0716 \text{ gram} = 0,0032 \text{ gram.}$$

$$W_2 = 1,0001 \text{ gram}$$

$$\begin{aligned}\text{Kadar air (\%)} &= \frac{W_1}{W_2} \times 100\% \\ &= \frac{0,0032 \text{ g}}{1,0001 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 0,32\%\end{aligned}$$

- Pengujian Kedua

$$\text{Massa cawan + sampel sebelum dioven} = 46,8548 \text{ gram.}$$

$$\text{Massa cawan + sampel setelah dioven} = 46,8483 \text{ gram.}$$

$$W_1 = (\text{Massa cawan + sampel sebelum dioven}) - (\text{Massa cawan + sampel setelah dioven}).$$

$$W_1 = 46,8548 \text{ gram} - 46,8483 \text{ gram} = 0,0065 \text{ gram.}$$

$$W_2 = 1,0005 \text{ gram}$$

$$\begin{aligned}\text{Kadar air (\%)} &= \frac{W_1}{W_2} \times 100\% \\ &= \frac{0,0065\text{ g}}{1,0005 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 0,65\%\end{aligned}$$

Rata-rata pengujian kadar air karbon ampas kopi robusta setelah diaktivasi KOH 10% adalah

$$\begin{aligned}\text{Rata - rata} &= \frac{\text{Pengujian pertama} + \text{pengujian kedua}}{2} \\ &= \frac{0,32+0,65}{2} = 0,485\%.\end{aligned}$$

3. Perhitungan kadar abu

Pengujian dilakukan 2 kali (*duplo*)

$$\text{Kadar abu (\%)} = \frac{W_1}{W_2} \times 100\%$$

Keterangan :

W_1 = Sisa pijar (gram)

W_2 = Bobot contoh (gram)

a. Kadar Abu Karbon Tempurung Kelapa 100 mesh Sebelum Aktivasi

- Pengujian Pertama

Massa cawan awal = 45,8259 gram.

Massa cawan + sampel setelah *difurnace* = 45,9500 gram.

$W_1 = (\text{Massa cawan} + \text{sampel setelah difurnace}) - \text{Massa cawan awal}.$

$W_1 = 45,9500 \text{ gram} - 45,8259 \text{ gram} = 0,1241 \text{ gram}.$

$W_2 = 2,0055 \text{ gram}$

$$\begin{aligned}\text{Kadar abu (\%)} &= \frac{W_1}{W_2} \times 100\% \\ &= \frac{0,1241\text{ g}}{2,0055 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 6,18\%\end{aligned}$$

- Pengujian Kedua

Massa cawan awal = 46,0567 gram.

Massa cawan + sampel setelah difurnace = 46,1800 gram.

$W_1 = (\text{Massa cawan} + \text{sampel setelah difurnace}) - \text{Massa cawan awal}$.

$W_1 = 46,1800 \text{ gram} - 46,0567 \text{ gram} = 0,1233 \text{ gram}$.

$W_2 = 2,0037 \text{ gram}$

$$\begin{aligned}\text{Kadar abu (\%)} &= \frac{W_1}{W_2} \times 100\% \\ &= \frac{0,1233 \text{ g}}{2,0037 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 6,15\%\end{aligned}$$

Rata-rata pengujian kadar abu karbon tempurung kelapa sebelum diaktivasi adalah

$$\begin{aligned}\text{Rata-rata} &= \frac{\text{Pengujian pertama} + \text{pengujian kedua}}{2} \\ &= \frac{6,18 + 6,15}{2} = 6,165\%.\end{aligned}$$

b. **Kadar Abu Karbon Ampas Kopi Robusta 100 mesh Sebelum Aktivasi**

- Pengujian Pertama

Massa cawan awal = 48,1720 gram.

Massa cawan + sampel setelah difurnace = 48,3900 gram.

$W_1 = (\text{Massa cawan} + \text{sampel setelah difurnace}) - \text{Massa cawan awal}$.

$W_1 = 48,3900 \text{ gram} - 48,1720 \text{ gram} = 0,218 \text{ gram}$.

$W_2 = 2,0051 \text{ gram}$

$$\begin{aligned}\text{Kadar abu (\%)} &= \frac{W_1}{W_2} \times 100\% \\ &= \frac{0,218 \text{ g}}{2,0051 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 10,89\%\end{aligned}$$

- Pengujian Kedua

Massa cawan awal = 38,4550 gram.

Massa cawan + sampel setelah difurnace = 38,6500 gram.

$W_1 = (\text{Massa cawan} + \text{sampel setelah difurnace}) - \text{Massa cawan awal}$.

$$W_1 = 38,6500 \text{ gram} - 38,4550 \text{ gram} = 0,195 \text{ gram}.$$

$$W_2 = 2,0078 \text{ gram}$$

$$\begin{aligned}\text{Kadar abu (\%)} &= \frac{W_1}{W_2} \times 100\% \\ &= \frac{0,195 \text{ g}}{2,0078 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 9,71\%\end{aligned}$$

Rata-rata pengujian kadar abu karbon ampas kopi robusta sebelum diaktivasi adalah

$$\begin{aligned}\text{Rata-rata} &= \frac{\text{Pengujian pertama} + \text{pengujian kedua}}{2} \\ &= \frac{10,89 + 9,71}{2} = 10,3\%.\end{aligned}$$

c. Kadar Abu Karbon Tempurung Kelapa 100 mesh Setelah diaktivasi KOH 5%

- Pengujian Pertama

Massa cawan awal = 45,7724 gram.

Massa cawan + sampel setelah difurnace = 45,7814 gram.

$W_1 = (\text{Massa cawan} + \text{sampel setelah difurnace}) - \text{Massa cawan awal}$.

$$W_1 = 45,7814 \text{ gram} - 45,7724 \text{ gram} = 0,009 \text{ gram}.$$

$$W_2 = 2,0005 \text{ gram}$$

$$\begin{aligned}\text{Kadar abu (\%)} &= \frac{W_1}{W_2} \times 100\% \\ &= \frac{0,009 \text{ g}}{2,0005 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 0,45\%\end{aligned}$$

- Pengujian Kedua

Massa cawan awal = 46,1673 gram.

Massa cawan + sampel setelah difurnace = 46,1759 gram.

$W_1 = (\text{Massa cawan} + \text{sampel setelah difurnace}) - \text{Massa cawan awal}$.

$$W_1 = 46,1759 \text{ gram} - 46,1673 \text{ gram} = 0,0086 \text{ gram}.$$

$$W_2 = 2,0007 \text{ gram}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Kadar abu (\%)} &= \frac{W_1}{W_2} \times 100\% \\
 &= \frac{0,0086\text{g}}{2,0007\text{ g}} \times 100\% \\
 &= 0,43\%
 \end{aligned}$$

Rata-rata pengujian kadar abu karbon tempurung kelapa setelah diaktivasi KOH 5% adalah

$$\begin{aligned}
 \text{Rata - rata} &= \frac{\text{Pengujian pertama} + \text{pengujian kedua}}{2} \\
 &= \frac{0,45+0,43}{2} = 0,44\%.
 \end{aligned}$$

d. Kadar Abu Karbon Tempurung Kelapa 100 mesh Setelah diaktivasi KOH 10%

- Pengujian Pertama

Massa cawan awal = 46,7555 gram.

Massa cawan + sampel setelah *difurnace* = 46,7615 gram.

$W_1 = (\text{Massa cawan} + \text{sampel setelah } \textit{difurnace}) - \text{Massa cawan awal}$.

$W_1 = 46,7615 \text{ gram} - 46,7555 \text{ gram} = 0,006 \text{ gram}$.

$W_2 = 2,0007 \text{ gram}$

$$\begin{aligned}
 \text{Kadar abu (\%)} &= \frac{W_1}{W_2} \times 100\% \\
 &= \frac{0,006\text{ g}}{2,0007\text{ g}} \times 100\% \\
 &= 0,30\%
 \end{aligned}$$

- Pengujian Kedua

Massa cawan awal = 46,1203 gram.

Massa cawan + sampel setelah *difurnace* = 46,1229 gram.

$W_1 = (\text{Massa cawan} + \text{sampel setelah } \textit{difurnace}) - \text{Massa cawan awal}$.

$W_1 = 46,1229 \text{ gram} - 46,1203 \text{ gram} = 0,0026 \text{ gram}$.

$W_2 = 2,0007 \text{ gram}$

$$\text{Kadar abu (\%)} = \frac{W_1}{W_2} \times 100\%$$

$$= \frac{0,0026 \text{ g}}{2,0007 \text{ g}} \times 100\% \\ = 0,13\%$$

Rata-rata pengujian kadar abu karbon tempurung kelapa setelah diaktivasi KOH 10% adalah

$$\text{Rata - rata} = \frac{\text{Pengujian pertama} + \text{pengujian kedua}}{2} \\ = \frac{0,30 + 0,13}{2} = 0,21\%.$$

e. Kadar Abu Karbon Ampas Kopi Robusta 100 mesh Setelah diaktivasi KOH 5%

- **Pengujian Pertama**

Massa cawan awal = 45,8214 gram.

Massa cawan + sampel setelah difurnace = 45,8907 gram.

$W_1 = (\text{Massa cawan} + \text{sampel setelah difurnace}) - \text{Massa cawan awal}$.

$W_1 = 45,8907 \text{ gram} - 45,8214 \text{ gram} = 0,0693 \text{ gram}$.

$W_2 = 2,0012 \text{ gram}$

$$\text{Kadar abu (\%)} = \frac{W_1}{W_2} \times 100\% \\ = \frac{0,0693 \text{ g}}{2,0012 \text{ g}} \times 100\% \\ = 3,462\%$$

- **Pengujian Kedua**

Massa cawan awal = 46,1256 gram.

Massa cawan + sampel setelah difurnace = 46,1951 gram.

$W_1 = (\text{Massa cawan} + \text{sampel setelah difurnace}) - \text{Massa cawan awal}$.

$W_1 = 46,1951 \text{ gram} - 46,1256 \text{ gram} = 0,0695 \text{ gram}$.

$W_2 = 2,0016 \text{ gram}$

$$\text{Kadar abu (\%)} = \frac{W_1}{W_2} \times 100\% \\ = \frac{0,0695 \text{ g}}{2,0016 \text{ g}} \times 100\% \\ = 3,472\%$$

Rata-rata pengujian kadar abu karbon ampas kopi robusta setelah diaktivasi KOH 5% adalah

$$\begin{aligned}\text{Rata - rata} &= \frac{\text{Pengujian pertama} + \text{pengujian kedua}}{2} \\ &= \frac{3,462 + 3,472}{2} = 3,467\%.\end{aligned}$$

f. Kadar Abu Karbon Ampas Kopi Robusta 100 mesh Setelah diaktivasi KOH 10%

- Pengujian Pertama

Massa cawan awal = 46,9823 gram.

Massa cawan + sampel setelah *difurnace* = 47,0413 gram.

$W_1 = (\text{Massa cawan} + \text{sampel setelah } \textit{difurnace}) - \text{Massa cawan awal.}$

$W_1 = 47,0413 \text{ gram} - 46,9823 \text{ gram} = 0,059 \text{ gram.}$

$W_2 = 2,0005 \text{ gram}$

$$\begin{aligned}\text{Kadar abu (\%)} &= \frac{W_1}{W_2} \times 100\% \\ &= \frac{0,059 \text{ g}}{2,0005 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 2,95\%\end{aligned}$$

- Pengujian Kedua

Massa cawan awal = 44,4627 gram.

Massa cawan + sampel setelah *difurnace* = 44,5219 gram.

$W_1 = (\text{Massa cawan} + \text{sampel setelah } \textit{difurnace}) - \text{Massa cawan awal.}$

$W_1 = 44,5219 \text{ gram} - 44,4627 \text{ gram} = 0,0592 \text{ gram.}$

$W_2 = 2,0009 \text{ gram}$

$$\begin{aligned}\text{Kadar abu (\%)} &= \frac{W_1}{W_2} \times 100\% \\ &= \frac{0,0695 \text{ g}}{2,0016 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 2,96\%\end{aligned}$$

Rata-rata pengujian kadar abu karbon ampas kopi robusta setelah diaktivasi KOH 10% adalah

$$\begin{aligned}\text{Rata - rata} &= \frac{\text{Pengujian pertama} + \text{pengujian kedua}}{2} \\ &= \frac{2,95 + 2,96}{2} = 2,955\%.\end{aligned}$$

4. Perhitungan Kadar Zat Mudah Menguap (*volatile*)

Pengujian dilakukan dua kali (*duplo*)

$$\text{Kadar zat menguap (\%)} = \frac{(W_1 - W_2)}{W_1} \times 100\%$$

Keterangan :

W_1 = Bobot contoh semula, gram

W_2 = Bobot contoh setelah pemanasan, gram.

a. Kadar Zat Mudah Menguap (*volatile*) Karbon Tempurung Kelapa 100 mesh Sebelum Aktivasi.

- Pengujian Pertama

Sampel awal (W_1) = 1,0007 gram.

Sampel akhir setelah difurnace (W_2) = 0,0010 gram.

$$\begin{aligned}\text{Kadar zat mudah menguap (\%)} &= \frac{(W_1 - W_2)}{W_1} \times 100\% \\ &= \frac{(1,0007 \text{ g} - 0,0010 \text{ g})}{1,0007 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 99,9\%\end{aligned}$$

- Pengujian Kedua

Sampel awal (W_1) = 1,0012 gram.

Sampel akhir setelah difurnace (W_2) = 0,0004 gram.

$$\begin{aligned}\text{Kadar zat mudah menguap (\%)} &= \frac{(W_1 - W_2)}{W_1} \times 100\% \\ &= \frac{(1,0012 \text{ g} - 0,0004 \text{ g})}{1,0012 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 99,96\%\end{aligned}$$

Rata-rata pengujian kadar zat mudah menguap (*volatile*) karbon tempurung kelapa sebelum diaktivasi adalah

$$\begin{aligned}\text{Rata - rata} &= \frac{\text{Pengujian pertama} + \text{pengujian kedua}}{2} \\ &= \frac{99,9 + 99,96}{2} = 99,93\%.\end{aligned}$$

b. Kadar Zat Mudah Menguap (*volatile*) Karbon Ampas Kopi Robusta 100 *mesh* Sebelum Aktivasi.

- Pengujian Pertama

Sampel awal (W_1) = 1,0007 gram.

Sampel akhir setelah difurnace (W_2) = 0,0289 gram.

$$\begin{aligned}\text{Kadar zat mudah menguap (\%)} &= \frac{(W_1 - W_2)}{W_1} \times 100\% \\ &= \frac{(1,0007 \text{ g} - 0,0289 \text{ g})}{1,0007 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 97,11\%\end{aligned}$$

- Pengujian Kedua

Sampel awal (W_1) = 1,0010 gram.

Sampel akhir setelah difurnace (W_2) = 0,0299 gram.

$$\begin{aligned}\text{Kadar zat mudah menguap (\%)} &= \frac{(W_1 - W_2)}{W_1} \times 100\% \\ &= \frac{(1,0010 \text{ g} - 0,0299 \text{ g})}{1,0010 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 97,01\%\end{aligned}$$

Rata-rata pengujian kadar zat mudah menguap (*volatile*) karbon ampas kopi robusta sebelum diaktivasi adalah

$$\begin{aligned}\text{Rata - rata} &= \frac{\text{Pengujian pertama} + \text{pengujian kedua}}{2} \\ &= \frac{97,11 + 97,01}{2} = 97,06\%.\end{aligned}$$

c. Kadar Zat Mudah Menguap (*volatile*) Karbon Tempurung Kelapa 100 *mesh* Setelah diaktivasi KOH 5%.

- Pengujian Pertama

Sampel awal (W_1) = 1,0011 gram.

Sampel akhir setelah difurnace (W_2) = 0,1119 gram.

$$\begin{aligned}\text{Kadar zat mudah menguap (\%)} &= \frac{(W_1 - W_2)}{W_1} \times 100\% \\ &= \frac{(1,0011 \text{ g} - 0,1119 \text{ g})}{1,0011 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 88,82\%\end{aligned}$$

- **Pengujian Kedua**

Sampel awal (W_1) = 1,0006 gram.

Sampel akhir setelah difurnace (W_2) = 0,0180 gram.

$$\begin{aligned}\text{Kadar zat mudah menguap (\%)} &= \frac{(W_1 - W_2)}{W_1} \times 100\% \\ &= \frac{(1,0006 \text{ g} - 0,0180 \text{ g})}{1,0006 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 98,20\%\end{aligned}$$

Rata-rata pengujian kadar zat mudah menguap (*volatile*) karbon tempurung kelapa setelah diaktivasi KOH 5% adalah

$$\begin{aligned}\text{Rata-rata} &= \frac{\text{Pengujian pertama} + \text{pengujian kedua}}{2} \\ &= \frac{88,82 + 98,20}{2} = 93,51\%.\end{aligned}$$

d. Kadar Zat Mudah Menguap (*volatile*) Karbon Tempurung Kelapa 100 mesh Setelah diaktivasi KOH 10%.

- **Pengujian Pertama**

Sampel awal (W_1) = 1,0007 gram.

Sampel akhir setelah difurnace (W_2) = 0,3242 gram.

$$\begin{aligned}\text{Kadar zat mudah menguap (\%)} &= \frac{(W_1 - W_2)}{W_1} \times 100\% \\ &= \frac{(1,0007 \text{ g} - 0,3242 \text{ g})}{1,0007 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 67,60\%\end{aligned}$$

- **Pengujian Kedua**

Sampel awal (W_1) = 1,0012 gram.

Sampel akhir setelah difurnace (W_2) = 0,4399 gram.

$$\begin{aligned}\text{Kadar zat mudah menguap (\%)} &= \frac{(W_1 - W_2)}{W_1} \times 100\% \\ &= \frac{(1,0012 \text{ g} - 0,4399 \text{ g})}{1,0012 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 56,06\%\end{aligned}$$

Rata-rata pengujian kadar zat mudah menguap (*volatile*) karbon tempurung kelapa setelah diaktivasi KOH 10% adalah

$$\begin{aligned}\text{Rata-rata} &= \frac{\text{Pengujian pertama} + \text{pengujian kedua}}{2} \\ &= \frac{67,60 + 56,06}{2} = 61,83\%.\end{aligned}$$

e. Kadar Zat Mudah Menguap (*volatile*) Karbon Ampas Kopi Robusta 100 mesh Setelah diaktivasi 5%.

- Pengujian Pertama

Sampel awal (W_1) = 1,0000 gram.

Sampel akhir setelah difurnace (W_2) = 0,0231 gram.

$$\begin{aligned}\text{Kadar zat mudah menguap (\%)} &= \frac{(W_1 - W_2)}{W_1} \times 100\% \\ &= \frac{(1,0000 \text{ g} - 0,0231 \text{ g})}{1,0000 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 97,69\%\end{aligned}$$

- Pengujian Kedua

Sampel awal (W_1) = 1,0009 gram.

Sampel akhir setelah difurnace (W_2) = 0,0173 gram.

$$\begin{aligned}\text{Kadar zat mudah menguap (\%)} &= \frac{(W_1 - W_2)}{W_1} \times 100\% \\ &= \frac{(1,0009 \text{ g} - 0,0173 \text{ g})}{1,0009 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 98,27\%\end{aligned}$$

Rata-rata pengujian kadar zat mudah menguap (*volatile*) karbon ampas

kopi robusta setelah diaktivasi KOH 5% adalah

$$\begin{aligned}\text{Rata - rata} &= \frac{\text{Pengujian pertama} + \text{pengujian kedua}}{2} \\ &= \frac{97,69 + 98,27}{2} = 97,98\%.\end{aligned}$$

f. Kadar Zat Mudah Menguap (*volatile*) Karbon Ampas Kopi Robusta 100 mesh Setelah diaktivasi 10%.

- **Pengujian Pertama**

Sampel awal (W_1) = 1,0006 gram.

Sampel akhir setelah difurnace (W_2) = 0,0456 gram.

$$\begin{aligned}\text{Kadar zat mudah menguap (\%)} &= \frac{(W_1 - W_2)}{W_1} \times 100\% \\ &= \frac{(1,0006 \text{ g} - 0,0456 \text{ g})}{1,0006 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 95,44\%\end{aligned}$$

- **Pengujian Kedua**

Sampel awal (W_1) = 1,0019 gram.

Sampel akhir setelah difurnace (W_2) = 0,0938 gram.

$$\begin{aligned}\text{Kadar zat mudah menguap (\%)} &= \frac{(W_1 - W_2)}{W_1} \times 100\% \\ &= \frac{(1,0019 \text{ g} - 0,0938 \text{ g})}{1,0019 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 90,63\%\end{aligned}$$

Rata-rata pengujian kadar zat mudah menguap (*volatile*) karbon ampas kopi robusta setelah diaktivasi KOH 10% adalah

$$\begin{aligned}\text{Rata - rata} &= \frac{\text{Pengujian pertama} + \text{pengujian kedua}}{2} \\ &= \frac{95,44 + 90,63}{2} = 93,04\%.\end{aligned}$$

5. Perhitungan Daya Serap Terhadap Iodin

$$\text{Iodin yang diadsorpsi} \left(\frac{\text{mg}}{\text{g}} \right) = \frac{(10 - \frac{V \times N}{0,1})}{W} \times 12,69 \times 5 \quad (3.4)$$

Keterangan =

- V = Larutan natrium tiosulfat yang diperlukan (ml)
- N = Normalitas larutan natrium tiosulfat
- 12,69 = jumlah iodin sesuai dengan 1 ml larutan natrium tiosulfat 0,1N
- W = contoh (g)

a. Daya Serap Terhadap Iodin Karbon Tempurung Kelapa 100 mesh Sebelum Aktivasi.

- Pengujian Pertama

$$V = 0,4 \text{ ml}$$

$$N = 0,1 \text{ N}$$

$$W = 0,5 \text{ g}$$

$$\begin{aligned} \text{Iodin yang diadsorpsi} \left(\frac{\text{mg}}{\text{g}} \right) &= \frac{(10 - \frac{V \times N}{0,1})}{W} \times 12,69 \times 5 \\ &= \frac{(10 - \frac{0,4 \text{ ml} \times 0,1 \text{ N}}{0,1})}{0,5 \text{ g}} \times 12,69 \times 5 \\ &= \frac{9,6 \times 12,69 \times 5}{0,5 \text{ g}} \\ &= 1.218,24 \text{ mg/g} \end{aligned}$$

- Pengujian Kedua

$$V = 0,4 \text{ ml}$$

$$N = 0,1 \text{ N}$$

$$W = 0,5 \text{ g}$$

$$\begin{aligned} \text{Iodin yang diadsorpsi} \left(\frac{\text{mg}}{\text{g}} \right) &= \frac{(10 - \frac{V \times N}{0,1})}{W} \times 12,69 \times 5 \\ &= \frac{(10 - \frac{0,4 \text{ ml} \times 0,1 \text{ N}}{0,1})}{0,5 \text{ g}} \times 12,69 \times 5 \end{aligned}$$

$$= \frac{9,6 \times 12,69 \times 5}{0,5 \text{ g}} \\ = 1.218,24 \text{ mg/g}$$

Rata-rata pengujian daya serap terhadap iodin karbon tempurung kelapa sebelum diaktivasi adalah

$$\text{Rata - rata} = \frac{\text{Pengujian pertama} + \text{pengujian kedua}}{2} \\ = \frac{1.218,24 + 1.218,24}{2} = 1.218,24 \text{ mg/g}$$

b. Daya Serap Terhadap Iodin Karbon Ampas Kopi Robusta 100 mesh Sebelum Aktivasi.

- Pengujian Pertama

$$\begin{aligned} V &= 0,2 \text{ ml} \\ N &= 0,1 \text{ N} \\ W &= 0,5 \text{ g} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Iodin yang diadsorpsi} \left(\frac{\text{mg}}{\text{g}} \right) &= \frac{(10 - \frac{V \times N}{0,1})}{W} \times 12,69 \times 5 \\ &= \frac{(10 - \frac{0,2 \text{ ml} \times 0,1 \text{ N}}{0,1})}{0,5 \text{ g}} \times 12,69 \times 5 \\ &= \frac{9,8 \times 12,69 \times 5}{0,5 \text{ g}} \\ &= 1.243,62 \text{ mg/g} \end{aligned}$$

- Pengujian Kedua

$$\begin{aligned} V &= 0,2 \text{ ml} \\ N &= 0,1 \text{ N} \\ W &= 0,5 \text{ g} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Iodin yang diadsorpsi} \left(\frac{\text{mg}}{\text{g}} \right) &= \frac{(10 - \frac{V \times N}{0,1})}{W} \times 12,69 \times 5 \\ &= \frac{(10 - \frac{0,2 \text{ ml} \times 0,1 \text{ N}}{0,1})}{0,5 \text{ g}} \times 12,69 \times 5 \end{aligned}$$

$$= \frac{9,8 \times 12,69 \times 5}{0,5 \text{ g}} \\ = 1.243,62 \text{ mg/g}$$

Rata-rata pengujian daya serap terhadap iodin karbon ampas kopi robusta sebelum diaktivasi adalah

$$\text{Rata - rata} = \frac{\text{Pengujian pertama} + \text{pengujian kedua}}{2} \\ = \frac{1.243,62 + 1.243,62}{2} = 1.243,62 \text{ mg/g}$$

c. Daya Serap Terhadap Iodin Karbon Tempurung Kelapa 100 mesh Setelah diaktivasi KOH 5%.

- **Pengujian Pertama**

$$V = 0,4 \text{ ml}$$

$$N = 0,1 \text{ N}$$

$$W = 0,5 \text{ g}$$

$$\text{Iodin yang diadsorpsi} \left(\frac{\text{mg}}{\text{g}} \right) = \frac{(10 - \frac{V \times N}{0,1})}{W} \times 12,69 \times 5 \\ = \frac{(10 - \frac{0,4 \text{ ml} \times 0,1 \text{ N}}{0,1})}{0,5 \text{ g}} \times 12,69 \times 5 \\ = \frac{9,6 \times 12,69 \times 5}{0,5 \text{ g}} \\ = 1.218,24 \text{ mg/g}$$

- **Pengujian Kedua**

$$V = 0,4 \text{ ml}$$

$$N = 0,1 \text{ N}$$

$$W = 0,5 \text{ g}$$

$$\text{Iodin yang diadsorpsi} \left(\frac{\text{mg}}{\text{g}} \right) = \frac{(10 - \frac{V \times N}{0,1})}{W} \times 12,69 \times 5 \\ = \frac{(10 - \frac{0,4 \text{ ml} \times 0,1 \text{ N}}{0,1})}{0,5 \text{ g}} \times 12,69 \times 5$$

$$= \frac{9,6 \times 12,69 \times 5}{0,5 \text{ g}} \\ = 1.218,24 \text{ mg/g}$$

Rata-rata pengujian daya serap terhadap iodin karbon tempurung kelapa sebelum diaktivasi adalah

$$\text{Rata - rata} = \frac{\text{Pengujian pertama} + \text{pengujian kedua}}{2} \\ = \frac{1.218,24 + 1.218,24}{2} = 1.218,24 \text{ mg/g}$$

d. Daya Serap Terhadap Iodin Karbon Tempurung Kelapa 100 mesh Setelah diaktivasi KOH 10%

- **Pengujian Pertama**

$$V = 0,2 \text{ ml}$$

$$N = 0,1 \text{ N}$$

$$W = 0,5 \text{ g}$$

$$\text{Iodin yang diadsorpsi} \left(\frac{\text{mg}}{\text{g}} \right) = \frac{(10 - \frac{V \times N}{0,1})}{w} \times 12,69 \times 5 \\ = \frac{(10 - \frac{0,2 \text{ ml} \times 0,1 \text{ N}}{0,1})}{0,5 \text{ g}} \times 12,69 \times 5 \\ = \frac{9,8 \times 12,69 \times 5}{0,5 \text{ g}} \\ = 1.243,62 \text{ mg/g}$$

- **Pengujian Kedua**

$$V = 0,3 \text{ ml}$$

$$N = 0,1 \text{ N}$$

$$W = 0,5 \text{ g}$$

$$\text{Iodin yang diadsorpsi} \left(\frac{\text{mg}}{\text{g}} \right) = \frac{(10 - \frac{V \times N}{0,1})}{w} \times 12,69 \times 5$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(10 - \frac{0,3 \text{ ml} \times 0,1 \text{ N}}{0,1})}{0,5 \text{ g}} \times 12,69 \times 5 \\
 &= \frac{9,7 \times 12,69 \times 5}{0,5 \text{ g}} \\
 &= 1.230,93 \text{ mg/g}
 \end{aligned}$$

Rata-rata pengujian daya serap terhadap iodin karbon tempurung kelapa sebelum diaktivasi adalah

$$\begin{aligned}
 \text{Rata - rata} &= \frac{\text{Pengujian pertama} + \text{pengujian kedua}}{2} \\
 &= \frac{1.243,62 + 1.230,93}{2} = 1.237,275 \text{ mg/g}.
 \end{aligned}$$

e. Daya Serap Terhadap Iodin Karbon Ampas Kopi Robusta 100 mesh Setelah diaktivasi 5%.

- Pengujian Pertama

$$V = 0,2 \text{ ml}$$

$$N = 0,1 \text{ N}$$

$$W = 0,5 \text{ g}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Iodin yang diadsorpsi } \left(\frac{\text{mg}}{\text{g}} \right) &= \frac{(10 - \frac{V \times N}{0,1})}{w} \times 12,69 \times 5 \\
 &= \frac{(10 - \frac{0,2 \text{ ml} \times 0,1 \text{ N}}{0,1})}{0,5 \text{ g}} \times 12,69 \times 5 \\
 &= \frac{9,8 \times 12,69 \times 5}{0,5 \text{ g}} \\
 &= 1.243,62 \text{ mg/g}
 \end{aligned}$$

- Pengujian Kedua

$$V = 0,1 \text{ ml}$$

$$N = 0,1 \text{ N}$$

$$W = 0,5 \text{ g}$$

$$\text{Iodin yang diadsorpsi } \left(\frac{\text{mg}}{\text{g}} \right) = \frac{(10 - \frac{V \times N}{0,1})}{w} \times 12,69 \times 5$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(10 - \frac{0,1 \text{ ml} \times 0,1 \text{ N}}{0,1})}{0,5 \text{ g}} \times 12,69 \times 5 \\
 &= \frac{9,9 \times 12,69 \times 5}{0,5 \text{ g}} \\
 &= 1.256,31 \text{ mg/g}
 \end{aligned}$$

Rata-rata pengujian daya serap terhadap iodin karbon ampas kopi robusta diaktivasi KOH 5% adalah

$$\begin{aligned}
 \text{Rata - rata} &= \frac{\text{Pengujian pertama} + \text{pengujian kedua}}{2} \\
 &= \frac{1.243,62 + 1.256,31}{2} = 1.249,965 \text{ mg/g.}
 \end{aligned}$$

f. Daya Serap Terhadap Iodin Karbon Ampas Kopi Robusta 100 mesh Setelah diaktivasi 10%.

- **Pengujian Pertama**

$$V = 0,1 \text{ ml}$$

$$N = 0,1 \text{ N}$$

$$W = 0,5 \text{ g}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Iodin yang diadsorpsi } \left(\frac{\text{mg}}{\text{g}} \right) &= \frac{(10 - \frac{V \times N}{0,1})}{W} \times 12,69 \times 5 \\
 &= \frac{(10 - \frac{0,1 \text{ ml} \times 0,1 \text{ N}}{0,1})}{0,5 \text{ g}} \times 12,69 \times 5 \\
 &= \frac{9,9 \times 12,69 \times 5}{0,5 \text{ g}} \\
 &= 1.256,31 \text{ mg/g}
 \end{aligned}$$

- **Pengujian Kedua**

$$V = 0,1 \text{ ml}$$

$$N = 0,1 \text{ N}$$

$$W = 0,5 \text{ g}$$

$$\text{Iodin yang diadsorpsi } \left(\frac{\text{mg}}{\text{g}} \right) = \frac{(10 - \frac{V \times N}{0,1})}{W} \times 12,69 \times 5$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{(10 - \frac{0,1 \text{ ml} \times 0,1 \text{ N}}{0,1})}{0,5 \text{ g}} \times 12,69 \times 5 \\
&= \frac{9,9 \times 12,69 \times 5}{0,5 \text{ g}} \\
&= 1.256,31 \text{ mg/g}
\end{aligned}$$

Rata-rata pengujian daya serap terhadap iodin karbon ampas kopi robusta diaktivasi KOH 10% adalah

$$\begin{aligned}
\text{Rata - rata} &= \frac{\text{Pengujian pertama} + \text{pengujian kedua}}{2} \\
&= \frac{1.256,311 + 1.256,31}{2} = 1.256,31 \text{ mg/g.}
\end{aligned}$$

6. Efektivitas Karbon Aktif dalam Penyerapan monia (NH_3)

$$\text{Efektivitas (\%)} = \frac{C_o - C_t}{C_o} \times 100$$

C_o : Konsentrasi awal ammonia (mg/l)

C_t : Konsentrasi ammonia setelah adsorpsi (mg/l)

a. Karbon Aktif Ampas Kopi Robusta 5%

$$C_o = 4,799$$

$$C_t = 0,821$$

$$\begin{aligned}
\text{Efektivitas (\%)} &= \frac{4,799 - 0,821}{4,799} \times 100 \\
&= 82,89\%
\end{aligned}$$

b. Karbon Aktif Ampas Kopi Robusta 10%

$$C_o = 4,488$$

$$C_t = 0,75$$

$$\begin{aligned}
\text{Efektivitas (\%)} &= \frac{4,488 - 0,75}{4,488} \times 100 \\
&= 83,28\%
\end{aligned}$$

c. Kabon aktif Tempurung Kelapa 5%

$$C_o = 5,147$$

$$Ct = 0,666$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas (\%)} &= \frac{5,147 - 0,666}{5,147} \times 100 \\ &= 87,06\% \end{aligned}$$

d. Kabon aktif Tempurung Kelapa 10%

$$Co = 4,839$$

$$Ct = 0,478$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas (\%)} &= \frac{4,839 - 0,478}{4,839} \times 100 \\ &= 90,12\% \end{aligned}$$

LAMPIRAN 2
DOKUMENTASI PENELITIAN



Tempurung Kelapa



Ampas Kopi



Penjemuran Tempurung Kelapa



Penjemuran Ampas Kopi


Robusta



Pembersihan Serabut Dari
Tempurung Kelapa



Mengecilkan Ukuran
Tempurung Kelapa



Proses Pirolisis Tempurung
Kelapa dan Ampas Kopi



Hasil karbonisasi tempurung
kelapa pada suhu 250°C selama
1,5 jam



Hasil karbonisasi tempurung
kelapa pada suhu 220°C selama
2,5 jam.



Hasil karbonisasi tempurung
kelapa pada suhu 200°C selama
3 jam.



Hasil karbonisasi tempurung
kelapa pada suhu 300°C selama
3,5 jam.



Hasil karbonisasi ampas kopi
pada suhu 100°C selama 1 jam.



Hasil karbonisasi ampas kopi pada suhu 150°C selama 1 jam.



Hasil karbonisasi ampas kopi pada suhu 200°C selama 2 jam.



Hasil karbonisasi ampas kopi pada suhu 250°C selama 45 menit.



Hasil karbonisasi ampas kopi pada suhu 200°C selama 45 menit.

Proses Aktivasi Karbon Aktif Ampas Kopi Robusta dan Tempurung Kelapa



Penimbangan Kalium Hidroksida (KOH) 5% dan 10%.



Pembuatan Larutan Kalium Hidroksida (KOH) 5% dan 10%.



Larutan KOH dimasukkan ke dalam labu ukur 500 ml.



Menghomogenkan larutan KOH 5% dan 10%.



Penimbangan karbon aktif ampas kopi robusta dan tempurung kelapa 100 *mesh* sebanyak 100 gram.



Proses pencampuran karbon aktif dengan larutan KOH dengan perbandingan 100 gr karbon dengan 500 ml larutan KOH.



Proses pengadukan (homogen) dengan kecepatan 200 rpm dan suhu 80°C.



Proses perendaman karbon aktif selama 1 hari.



Proses Penetralan atau Netralisasi Karbon Aktif



Proses Pengeringan Karbon Aktif menggunakan Oven.

Proses Pengujian Karakteristik Karbon Aktif berupa Kadar Air, Abu, dan Zat mudah menguap.



Proses Pengujian Karakteristik Karbon Aktif berupa Kadar Air.



Proses Pendinginan dengan Desikator.



Proses Pengujian Karakteristik Karbon Aktif berupa Kadar Abu.



Hasil Pengujian Kadar Abu



Proses Pengujian Karakteristik
Karbon Aktif berupa Kadar Zat
Mudah Menguap (volatil)


Pengujian Karakteristik Karbon Aktif Daya Serap Terhadap Iodin



Penimbangan karbon aktif 0,5
gram untuk pengujian daya serap
iodin.



Setelah penambahan larutan
iodin 0,1 N 50 ml.



Setelah penambahan larutan Natrium Thiosulfat 0,1 N sampai berwarna kuning.



Setelah Penambahan indikator amilum 2 – 3 tetes.



Setelah dilakukan titrasi dengan Natrium Thiosulfat 0,1N kembali.

Pengujian Kebocoran pada Alat Penangkap Gas (PEGAS)



Kotak Input



Kolom Adsorben



Kolom Output

'Pengujian Efektivitas karbon aktif dalam penyerapan NH₃




Pengaplikasian pada alat pegas
dan impinger




Pengujian dengan menggunakan
spektrofotometer UV-Vis

LAMPIRAN 3
**HASIL PENGUJIAN KANDUNGAN UNSUR DENGAN ENERGY
*DISPERSIVE X-RAY (EDX)***


1. Karbon Ampas Kopi Robusta sebelum diaktivasi




2. Karbon Aktif Ampas Kopi Robusta setelah diaktivasi KOH 5%




3. Karbon Aktif Ampas Kopi Robusta setelah diaktivasi KOH 10%



4. Karbon Tempurung Kelapa sebelum diaktivasi



5. Karbon Aktif Tempurung Kelapa setelah diaktivasi KOH 5%



6. Karbon Aktif Tempurung Kelapa setelah diaktivasi KOH 10%

